

MasterTile FLX 500

Antes: PCI Pericolor Flex

Mortero deformable e impermeable para el rejuntado de todo tipo de baldosas cerámicas en interiores y exteriores

CAMPO DE APLICACIÓN

- Para interiores y exteriores.
- Aplicable en vertical y en horizontal.
- Rejuntado impermeable y deformable de todo tipo de baldosas cerámicas.
- Sobre pavimentos calefactados, prefabricados de hormigón, placas de cartón-yeso y aplicaciones en zonas de alta variación de temperaturas.
- Aplicable en baños, duchas, balcones y fachadas.
- Aplicable en zonas de alta humedad en industrias.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.



PROPIEDADES

- Resistente a las heladas e impermeable al agua.
- Endurecimiento sin fisuración.
- Aplicable en juntas hasta 10 mm.
- Dúctil. Fácilmente trabajable.
- Impermeable.
- MasterTile FLX 500 está clasificado según la UNE-EN 13888:2009 como tipo CG2 W A de material de rejuntado para baldosas cerámicas.
- MasterTile FLX 500 podría clasificarse como S1 según UNE-EN 12002 gracias a su deformabilidad, en el caso de que se consideraran los morteros de rejuntado en dicha norma.

BASE DEL MATERIAL

Cemento, áridos, pigmentos y aditivos elastificantes especiales.

MODO DE UTILIZACIÓN

(a) Soporte: Después de la colocación de las baldosas, limpiar bien las juntas de los restos de adhesivos u otras suciedades existentes. Dejar endurecer totalmente el adhesivo de colocación antes de proceder al sellado.

La temperatura del soporte debe ser como mínimo de +5°C y como máximo de +30°C y se procurará que las temperaturas sean uniformes durante la aplicación y el endurecimiento.

(b) Mezcla: En un recipiente limpio que contenga el agua de amasado adecuada, verter poco a poco el contenido de un saco de MasterTile FLX 500 y mezclar hasta obtener una masa homogénea con un agitador a bajas revoluciones (400 r.p.m.).

Para sacos de 5 kg se recomienda el empleo del agitador de disco M17. Para sacos de 25 kg se empleará preferentemente el agitador de doble disco M34.

Cantidades mayores pueden amasarse en mezcladora tipo Collomatic. Dejarlo madurar durante 3 minutos tras los cuales remover la masa brevemente.

(c) Aplicación: La aplicación se realiza mediante llana de goma procurando rellenar y compactar bien la junta.

Limpiar la superficie de las baldosas con la propia llana de goma pasada en sentido diagonal respecto a las juntas.

Una vez el producto empiece a endurecer (cuando no manche las yemas de los dedos al tocarlo) limpiar la superficie con una esponja dura húmeda eliminando los restos de mortero.

Durante las primeras horas de endurecimiento debe evitarse el sol directo y las corrientes de aire.

Tras el endurecimiento completo puede eliminarse los pequeños restos de material sobre las baldosas con un paño húmedo.

MasterTile FLX 500

Antes: PCI Pericolor Flex

Mortero deformable e impermeable para el rejuntado de todo tipo de baldosas cerámicas en interiores y exteriores

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS Y ÚTILES DE TRABAJO

En estado fresco pueden limpiarse con agua. En el caso de que el material esté endurecido sólo puede limpiarse mecánicamente.

CONSUMO

Puede calcularse según la siguiente fórmula:

$(A+B) / (A \times B) \times C \times D \times 2 = \text{Kg/m}^2$ donde:

A - Anchura de la baldosa (en mm).

B - Longitud de la baldosa (en mm).

C - Espesor de la baldosa (en mm).

D - Anchura de la junta (en mm).

Ejemplo:

Baldosas de 30 x 30 cm de 11 mm de espesor y una junta entre baldosas de 8 mm:

$(300 + 300) / (300 \times 300) \times 11 \times 8 \times 2 = \text{aprox. } 1,2 \text{ kg/m}^2$.

Este consumo es teórico y deberá determinarse para cada obra en particular mediante ensayos "in situ".

PRESENTACIÓN

MasterTile FLX 500 se suministra en sacos de 5 kg y de 25 kg.

ALMACENAJE

Almacenar el producto en sus envases originales herméticamente cerrados, en lugar seco y protegido contra la humedad.

Almacenado correctamente MasterTile FLX 500 se conserva hasta 12 meses desde su fecha de fabricación.

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.

Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

DEBE TENERSE EN CUENTA

- No aplicar sobre soportes a temperaturas inferiores a +5°C ni superiores a +30°C.
- No añadir cemento, arena ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material endurecido.
- No añadir más agua sobre el mortero que haya perdido su consistencia ni reamasar.
- No mezclar más mortero del que pueda aplicarse durante su tiempo de aplicación.
- El color final del producto puede variar en función de las circunstancias ambientales de curado y a la proximidad y propiedades de las baldosas con la que está en contacto.
- Mezclas parciales del contenido de los sacos puede ocasionar pérdidas de resistencias, variaciones de tonalidad e hidratación del polvo reservado.
- Bajo ninguna circunstancia se realizarán rellenos parciales de las juntas con arena.
- Anchos superiores podrían producir fisuras en el material.
- Mezclas de diferentes colores y/o adiciones de colorantes pueden llevar a la obtención de morteros sin uniformidad en color y propiedades.
- Juntas inferiores a 1,5 mm dificultan su relleno.

MasterTile FLX 500

Antes: PCI Pericolor Flex

Mortero deformable e impermeable para el rejuntado de todo tipo de baldosas cerámicas en interiores y exteriores

Datos Técnicos			
Características	Métodos de ensayo	Unidades	Valores
Densidad amasado:	-	g/cm ³	aprox. 2
Agua de amasado:			
Sacos 5 kg	-	litros / saco	aprox. 1,1
Sacos 25 kg		litros / saco	aprox. 5,5
Temperatura de aplicación (soporte y material):	-	°C	de +5 a +30
Tiempo de maduración:	-	minutos	aprox. 3
Tiempo de trabajabilidad:	-	minutos	aprox. 60
Transitable tras:	-	horas	aprox. 24
Totalmente endurecido tras:	-	días	aprox. 28
Aplicable en anchos de junta:	-	mm	máximo 10
Resistencia a la temperatura:	-	°C	de -20 a +80
Resistencia a la abrasión:	UNE-EN 12808 - 2	mm ³	aprox. 450
Resistencia a la flexión tras almacenamiento en seco:	UNE-EN 12808 - 3	N/mm ²	aprox. 8,5
Resistencia a la flexión tras ciclos hielo-deshielo:	UNE-EN 12808 - 3	N/mm	aprox. 8,6
Resistencia a compresión tras almacenamiento en seco:	UNE-EN 12808 - 3	N/mm ²	aprox. 39,3
Resistencia a compresión después de ciclos hielo-deshielo:	UNE-EN 12808 - 3	N/mm ²	aprox. 36,5
Retracción:	UNE-EN 12808 - 4	mm/m	aprox. 1,46
Absorción de agua después de 30 min:	UNE-EN 12808 - 5	gramos	aprox. 0,71
Absorción de agua después de 240 min:	UNE-EN 12808 - 5	gramos	aprox. 2,92
Clasificación según:	UNE-EN 13888:2009	-	CG2 W A
Deformación transversal:	UNE-EN 12002	mm	2,7

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 22°C y 65% de H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico.

MasterTile FLX 500

Antes: PCI Pericolor Flex

**Mortero deformable e impermeable para el rejuntado de todo tipo de baldosas
cerámicas en interiores y exteriores**

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

Edición: 01/10/2015

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición

CONTACTO

BASF Construction Chemicals España, S.L.

Carretera del Mig, 219

08907 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Tel: 93 261 61 00

Fax: 93 261 62 19

Basf-cc@basf-cc.es

www.master-builders-solutions.basf.es