

SLURRY

CARACTERÍSTICAS

Mortero de consistencia pastosa formado por una mezcla de capas minerales de granulometría definida y un ligante bituminoso (slurry negro) o un ligante a base de resinas sintéticas (slurry rojo o verde).



PRESENTACIÓN

Envases de 45 Kg

CAMPO DE APLICACIÓN

Se utiliza en aparcamientos, pavimentos industriales, pistas deportivas, sellados de aglomerados asfálticos, isletas, arceles ...

DATOS TÉCNICOS

| |
|--|
| Resistencia al fuego clase MI (UNE 23731) |
| Densidad a 20°C 1´3 - 1´7 g/cm ³ |
| Forma una superficie continua, coloreada y no deslizante |
| Contenido en agua 10 - 30% |

RECOMENDACIONES DE USO

Limpiar la superficie de todo tipo de impurezas, polvo, agua, elementos sueltos, etc. Puede estar húmedo pero sin agua estancada

Se aplica en frío por medio de rastras de goma. Sobre superficie de hormigón se deberá imprimir antes con Tamul-s diluido (para el slurry negro).

Conviene aplicar el producto en dos o más manos con un consumo aproximado de 2 a 3 kg/m².

El tiempo de secado por capa es de 24 horas. Durante este periodo no debe mojarse ni abrirse al uso.

La temperatura de aplicación no será inferior a 10 °C.

Agítase el producto hasta homogeneizar antes de ser usado.