

DATOS TÉCNICOS		VALOR DECLARADO	NORMA ENSAYO	
MÁSTICO BITUMINOSO	Punto de reblandecimiento	mínimo 70 °C	UNE-EN 1427	
	Penetración (25 °C, 100g, 5 s)	20-65 0.1 mm	UNE 104281-1-4	
	Contenido de cenizas	Máximo 36 %	UNE 104281-1-7	
LÁMINA BITUMINOSA DE BETÚN PLASTÓMERO LA-30-/M-NA	Masa por unidad de área de la lámina	3.00 Kg/m ² (-5 / +10)%	UNE-EN 1849-1	
	Longitud	≥ 12 m	UNE-EN 1848-1	
	Anchura	≥ 0.99 m	UNE-EN 1848-1	
	Comportamiento frente a un fuego externo	---	EN 13501-5	
	Reacción al fuego	Clase E	EN 13501-1	
	Estanquidad	Pasa	EN 1928	
	Fuerza máxima de tracción	Longitudinal	400 ± 100 N/ 5 cm	EN 12311-1
		Transversal	400 ± 100 N/ 5 cm	
	Resistencia a la penetración de raíces	No	EN 13948	
	Flexibilidad a bajas temperaturas (Plegabilidad)	≤ -5 °C	EN 1109	
	Resistencia a la fluencia (para un desplazamiento ≤ 2 mm)	≥ 70 °C	EN 1110	



Nº de organismo notificado: 0099
 Año de colocación del mercado CE: 2006
 Nº de certificado CE: 0099/CPD/A85/0006
 Norma: UNE-EN 13707

Los datos suministrados se han obtenido en nuestros laboratorios o en laboratorios acreditados, siguiendo los métodos de ensayo indicados en las correspondientes normas UNE y con las tolerancias allí especificadas.

Enero 2013. Esta revisión anula las anteriores

Comercial
LLINÁS
 Materiales para construir y decorar.



IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO